

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

KINZEBACH, Werner
Reitstötter, Kinzebach & Partner
Sternwartstr. 4
81679 München
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 23 October 2000 (23.10.00)	
Applicant's or agent's file reference M/40092-PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP00/08283	International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 25 August 1999 (25.08.99)
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
25 Augu 1999 (25.08.99)	199 40 313.9	DE	05 Octo 2000 (05.10.00)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Peggy Steunenbergh

Telephone No. (41-22) 338.83.38

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

KINZEBACH, Werner Patentanwälte
Reitstötter, Kinzobach & Partner
Sternwartstr. 4
81679 München - 9. März 2001
ALLEMAGNESternwartstr. 4, D-81679 München
Reitstötter, Kinzobach & Partner

Eing. 16. März 2001

Ludwigsplatz 4, D-67059 Ludwigshafen

IMPORTANT NOTICE

Date of mailing (day/month/year) 01 March 2001 (01.03.01)		
Applicant's or agent's file reference M/40092-PCT		
International application No. PCT/EP00/08283	International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)	Priority date (day/month/year) 25 August 1999 (25.08.99)
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al		

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

BR,CA,CN,EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 01 March 2001 (01.03.01) under No. WO 01/14482

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer J. Zahra
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Telephone No. (41-22) 338.83.38

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DOCKET NO.: 218789US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Thomas JAWOREK, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/EP00/08283

INTERNATIONAL FILING DATE: August 24, 2000

FOR: METHOD FOR PRODUCING SCRATCH RESISTANT, WEATHERPROOF COATINGS

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
Germany	199 40 313.9	25 August 1999

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/EP00/08283. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon
Attorney of Record
Registration No. 24,618
Surinder Sachar
Registration No. 34,423




22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 1/97)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



EP 00/08283

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 199 40 313.9

Anmeldetag: 25. August 1999

Anmelder/Inhaber: BASF AG, Ludwigshafen/DE

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung kratzfester, witterungs-
stabiler Beschichtungen

IPC: B 05 D, C 09 D

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 31. August 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Agurks

Verfahren zur Herstellung kratzfester, witterungsstabiler Beschichtungen

5 Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung kratzfester, witterungsstabiler Beschichtungen, auf der Basis UV-härtbarer Beschichtungsmittel.

10

Beschichtungsmittel, die durch UV-Strahlung aushärten, werden in der Technik für die Herstellung hochwertiger Beschichtungen eingesetzt. Bei strahlungshärtbaren Beschichtungsmitteln handelt es sich in der Regel um fließfähige Zubereitungen auf Basis von Po-

15 lymeren oder Oligomeren mit vernetzungsaktiven Gruppen, die bei Einwirkung von UV-Strahlung eine Vernetzungsreaktion miteinander eingehen. Hierdurch kommt es zur Bildung eines hochmolekularen Netzwerks und damit zur Ausbildung eines festen, polymeren Films. Im Unterschied zu den bislang häufig eingesetzten thermisch härtbaren Beschichtungsmitteln können strahlungshärtbare Beschichtungsmittel frei von Lösungs- oder Dispergiermitteln eingesetzt werden. Zudem zeichnen sie sich durch sehr kurze Härtingszeiten aus, was insbesondere bei der kontinuierlichen Verarbeitung in Lackierstraßen von Vorteil ist.

25

Durch UV-Strahlung härtbare Beschichtungsmittel weisen in der Regel eine hohe Oberflächenhärte und eine gute Chemikalienresistenz auf. Seit einiger Zeit besteht der Wunsch nach Beschichtungen, die eine hohe Kratzfestigkeit aufweisen, damit die Beschichtung 30 beispielsweise beim Reinigen nicht beschädigt wird und ihren Glanz verliert. Gleichzeitig sollen die Beschichtungen die bei strahlungsgehärteten Beschichtungen üblicherweise erreichten Eigenschaften beibehalten.

35 In der Literatur wurden verschiedentlich die physikalischen Vorgänge bei der Erzeugung von Kratzern und die Zusammenhänge zwischen der Kratzfestigkeit und anderen physikalischen Kenngrößen der Beschichtung beschrieben (zu kratzfesten Beschichtungen siehe z.B. J. L. Courter, 23rd Annual International Waterborne, High-Solids and Powder Coatings Symposium, New Orleans 1996).

Für die quantitative Beurteilung der Kratzfestigkeit einer Beschichtung sind verschiedene Prüfmethoden beschrieben. Beispiele sind die Prüfung mittels des BASF-Bürstentests (P. Betz und A. 45 Bartelt, Progress in Organic Coatings, 22 (1993), Seite 27 - 37), mittels der Waschbürstenanlage der Firma AMTEC oder verschiedene Prüfmethoden analog Ritzhärtemessungen, wie sie beispielsweise

von G. Jüttner, F. Meyer, G. Menning, Kunststoffe 1988, 88, 2038 - 42, beschrieben werden. Ein weiterer Test zur Bestimmung der Kratzfestigkeit ist in European Coatings Journal 4/99, S. 100 bis 106 beschrieben.

5

Nach dem heutigen Stand der Entwicklung werden drei Wege zu kratzfesten Oberflächen diskutiert, die grundsätzlich auch auf UV-härtende Systeme übertragbar sind.

- 10 Der erste Weg beruht auf der Härte des Beschichtungsmaterials. Da ein härterer Stoff durch einen weicheren nicht verkratzt werden kann, ist eine hohe Härte eine hinreichende Voraussetzung für Kratzfestigkeit. Die hohe Härte geht jedoch zu Lasten anderer Eigenschaften, wie der Eindringtiefe oder der Haftung, die für Beschichtungsmaterialien unerlässlich sind.

15

Der zweite Weg beruht darauf, das Beschichtungsmaterial so zu wählen, dass es beim Verkratzen im reversiblen Deformationsbereich beansprucht wird. Es handelt sich um Materialien, die eine hohe reversible Deformation zulassen. Der Verwendung von Elastomeren als Beschichtungsmaterial sind jedoch Grenzen gesetzt. Derartige Beschichtungen zeigen meist eine schlechte Chemikalienstabilität. Dieser Ansatz hat in der praktischen Anwendung bisher keine Rolle gespielt.

25

- Ein dritter Ansatz versucht, Beschichtungen mit zähem, d. h. plastischem Deformationsverhalten zu erzeugen und gleichzeitig die beim Verkratzen auftretende Schubspannung innerhalb des Beschichtungsmaterials möglichst klein zu halten. Dies gelingt durch Reduktion des Reibungskoeffizienten, z. B. durch Verwendung von Wachsen oder Slipadditiven. Lackadditive für UV-härtende Systeme werden beispielsweise in B. Hackl, J. Dauth, M. Dreyer; Farbe & Lack 1997, 103, 32 - 36 beschrieben.

30

- 35 In der US 5,700,576 wird eine UV-härtende, kratz feste Beschichtung beschrieben, die 1 - 30 Gew.-% eines prepolymeren Verdickers mit Thiolgruppen und 20 - 80 Gew.-% eines oder mehrerer polyfunktioneller Acrylate oder Methacrylate sowie Verdünner, insbesondere Reaktivverdünner, die eine radikalisch polymerisierbare Gruppe enthalten, Radikalstarter und weitere übliche Additive für die Lackherstellung enthalten. Die Polymerisation und damit Aushärtung der Beschichtung wird durch Bestrahlung mit UV-Licht ausgelöst.

40

- 45 In der EP 0 544 465 B1 wird eine UV-härtbare, kratz feste Beschichtung beschrieben, in der durch den Einbau von kolloidalem Siliziumdioxid in die Lackmatrix die Härte der Beschichtung er-

hört wird, wobei gleichzeitig die Flexibilität der organischen Matrix erhalten bleiben soll. Eine solche kratzfeste Beschichtung enthält 1 - 60 Gew.-% kolloidales Siliziumdioxid, 1 - 50 Gew.-% des Hydrolyseprodukts eines Alkoxysilylacrylats, insbesondere 5 3-Methacryloyloxypropyltrimethoxysilan, und 25 - 90 Gew.-% Acrylatmonomere, die aus einer Mischung von 20 - 90 Gew.-% Hexandiol-diacrylat und 10 - 80 Gew.-% eines monofunktionellen verzweigten oder carbozyklischen Acrylats bestehen, sowie eine ausreichende Menge an Radikalstarter.

10

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von kratzfesten und witterungsstabilen Beschichtungen auf der Basis UV-härtbarer Beschichtungsmittel zur Verfügung zu stellen.

15

Die Aufgabe wird überraschenderweise durch ein Verfahren gelöst, bei dem man ein flüssiges, UV-härtbares Beschichtungsmittel auf der Basis von aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymeren auf das zu beschichtende Substrat aufbringt und die noch flüssige Beschichtung anschließend unter weitgehendem Ausschluss von Sauerstoff durch UV-Strahlung aushärtet.

20

Demnach betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung kratzfester Beschichtungen, wobei man wenigstens ein UV-härtbares Beschichtungsmittel, enthaltend als photochemisch vernetzbaren Bestandteil

25

- wenigstens ein aliphatisches Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU mit wenigstens zwei Doppelbindungen pro Molekül oder

30

- eine Mischung von wenigstens einem Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU und wenigstens einem Reaktivverdünner,

auf das zu beschichtende Substrat aufbringt und die so erhaltene feuchte Beschichtung unter Inertgasatmosphäre durch Einwirkung ultravioletter Strahlung aushärtet.

35

Unter dem Begriff Inertgasatmosphäre versteht man eine im Wesentlichen sauerstofffreie Atmosphäre chemisch inerter Gase, wie Stickstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Edelgase, z. B. Argon, oder Mischungen der vorgenannten Gase. Inertgase enthalten in der Regel nicht mehr als 2.000 ppm Verunreinigungen und üblicherweise nicht mehr als 500 ppm Sauerstoff. Diese geringe Sauerstoffspuren beeinträchtigen den erfindungsgemäßen Effekt nicht.

45

Auch Sauerstoffmengen bis zu 2 Vol.-% führen nicht zur Beeinträchtigung des erfindungsgemäßen Effekts. Höhere Stickstoffqualitäten enthalten weniger als 10 ppm Sauerstoff. Typische Argon-

qualitäten enthalten weniger als 6 ppm Argon. Bevorzugtes Inertgas ist Stickstoff.

Die im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten UV-härtbaren Beschichtungsmittel enthalten als photochemisch vernetzbare Bestandteile und damit als Bilder der Lackschicht wenigstens ein aliphatisches Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU mit wenigstens zwei Doppelbindungen pro Molekül oder eine Mischung derartiger Prepolymere PU mit wenigstens einem Reaktivverdünner, vorzugsweise ausgewählt unter di- und polyfunktionellen Estern der Acrylsäure und/oder der Methacrylsäure mit aliphatischen Diolen oder Polyolen (Reaktivverdünner R).

Unter aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymeren versteht man polymere oder oligomere Verbindungen, die Urethangruppen und Acryloxyalkyl- bzw. Methacryloxyalkyl-Gruppen oder (Meth)acrylamidoalkyl-Gruppen aufweisen. Üblicherweise sind die (Meth)acryloxyalkyl- bzw. die (Meth)acrylamidoalkylgruppen über das Sauerstoffatom der Urethangruppe gebunden. Unter Acryloxyalkyl-Gruppen sind C₁-C₁₀-Alkylreste, vorzugsweise C₂-C₅-Alkylreste, zu verstehen, die mit einer, zwei oder drei, vorzugsweise mit einer Acryloxygruppe substituiert sind. Selbiges gilt für Methacryloxyalkylgruppen. Dementsprechend versteht man unter (Meth)acrylamidoalkylgruppen C₁-C₁₀-Alkylreste, vorzugsweise C₂-C₅-Alkylreste, die mit einer, zwei oder drei (Meth)acrylamidogruppen, vorzugsweise mit einer (Meth)acrylamidogruppe substituiert sind. Erfindungsgemäß weisen die aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymere PU wenigstens zwei Doppelbindungen pro Molekül, vorzugsweise drei bis sechs Doppelbindungen pro Molekül auf. Die erfindungsgemäßen aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymere PU sind im Wesentlichen frei von aromatischen Strukturelementen, wie Phenylen oder Naphthylen oder substituierten Phenylen- oder Naphthylen-Gruppen.

Die als Bindemittel eingesetzten Urethan(meth)acrylat-Prepolymere bzw. Oligomere PU weisen üblicherweise ein zahlenmittleres Molekulargewicht M_N im Bereich von 500 bis 5.000, vorzugsweise im Bereich von 500 bis 2.000 Dalton auf (stimmt mittels GPC anhand authentischer Vergleichsproben). Das Doppelbindungsäquivalentgewicht (g Polymer pro darin enthaltener Doppelbindung) liegt vorzugsweise im Bereich von 250 bis 2.000 und insbesondere im Bereich von 300 bis 900.

Die erfindungsgemäß zur Anwendung kommenden Prepolymere PU oder ihre Mischungen mit dem Reaktivverdünner R weisen vorzugsweise eine Viskosität (bestimmt mit einem Rotations-Viskosimeter nach

DIN EN ISO 3319) im Bereich von 250 bis 11.000 mPa.s, insbesondere im Bereich von 2.000 bis 7.000 mPa.s auf.

Die aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymere sind dem Fachmann grundsätzlich bekannt und können, wie beispielsweise auf die in der EP-A-203 161 beschriebene Weise hergestellt werden. Auf diese Schrift wird, soweit sie die Urethan(meth)acrylat-Prepolymere und ihre Herstellung betrifft, in vollem Umfang Bezug genommen.

10

Erfindungsgemäß bevorzugt zur Anwendung kommende Urethan(meth)acrylat-Prepolymere sind erhältlich, indem man wenigstens 25 % der Isocyanatgruppen einer Isocyanatgruppen enthaltenden Verbindung (Komponente A) mit wenigstens einem Hydroxyalkyl-

15

ester der Acrylsäure und/oder der Methacrylsäure (Komponente B) und gegebenenfalls mit einer oder mehreren weiteren Verbindungen, die wenigstens eine gegenüber Isocyanatgruppen reaktive funktionelle Gruppe aufweisen (Komponente C), umsetzt.

20 Die relativen Mengen an Komponente A, B und C werden dabei bevorzugt so gewählt, dass

1. das Äquivalentverhältnis der Isocyanatgruppen in Komponente A zu den reaktiven Gruppen in Komponente C zwischen 3:1 und 1:2, bevorzugt zwischen 3:1 und 1,1:1 und insbesondere bei etwa 2:1 liegt und

25

2. die Hydroxygruppen der Komponente B der stöchiometrischen Menge der freien Isocyanatgruppen der Komponente A, d. h. der Differenz aus der Gesamtzahl der Isocyanatgruppen der Komponente A abzüglich der reaktiven Gruppen der Komponente C (bzw. abzüglich der zur Reaktion gebrachten reaktiven Gruppen der Komponente C, sofern nur ein Teilumsatz der reaktiven Gruppen der Komponente C beabsichtigt ist) entsprechen.

30

35

Bevorzugt enthält das Bindemittel keine freien Isocyanatgruppen mehr auf. In einer vorteilhaften Ausführungsform wird daher die Komponente B im stöchiometrischen Verhältnis mit den freien Isocyanatgruppen der Komponente A umgesetzt.

40

Die Urethan(meth)acrylat-Prepolymere können auch in der Weise hergestellt werden, dass man zunächst ein Teil der Isocyanatgruppen eines niedermolekularen Di- oder Polyisocyanats als Komponente A mit mindestens einem Hydroxyalkylester einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure als Komponente B umsetzt und die restlichen Isocyanatgruppen anschließend mit einem Kettenverlängerungsmittel (Komponente C1) umsetzt. Dabei können auch Gemische

45

von Kettenverlängerungsmitteln eingesetzt werden. Auch in diesem Fall werden die relativen Mengen an Komponente A, B und C so gewählt, dass das Äquivalentverhältnis der Isocyanatgruppen zu den reaktiven Gruppen des Kettenverlängerungsmittels zwischen 3:1 und 1:2, bevorzugt bei 2:1 liegt und das Äquivalentverhältnis der restlichen Isocyanatgruppen zu den Hydroxygruppen des Hydroxyalkylesters 1:1 beträgt.

Unter Isocyanatgruppen enthaltende Verbindungen versteht man hier und im Folgenden niedermolekulare, aliphatische Di- oder Polyisocyanate sowie aliphatische, Isocyanatgruppen enthaltende Polymere oder Oligomere (Prepolymer) mit wenigstens zwei und vorzugsweise drei bis sechs freien Isocyanatgruppen pro Molekül. Die Grenzen zwischen den niedermolekularen Di- oder Polyisocyanaten bzw. den Isocyanatgruppen enthaltenden Prepolymeren ist fließend. Typische Isocyanatgruppen enthaltende Prepolymere weisen in der Regel ein zahlenmittleres Molekulargewicht M_n im Bereich von 300 bis 5.000 Dalton, vorzugsweise im Bereich von 400 bis 2.000 Dalton auf. Die niedermolekularen Di- oder Polyisocyanate weisen vorzugsweise ein Molekulargewicht unterhalb 400 Dalton, insbesondere unterhalb 300 Dalton auf.

Typische niedermolekulare aliphatische Di- oder Polyisocyanate sind Tetramethylen-diisocyanat, Hexamethylen-diisocyanat, Octamethylen-diisocyanat, Decamethylen-diisocyanat, Dodecamethylen-diisocyanat, Tetradecamethylen-diisocyanat, 1,6-Diisocyanato-2,2,4-trimethylhexan, 1,6-Diisocyanato-2,2,4,4-tetramethylhexan, 1,2-, 1,3- oder 1,4-Diisocyanatocyclohexan, 4,4'-Di(isocyanatocyclohexyl)methan, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexan (= Isophorondiisocyanat), 2,4- oder 2,6-Diisocyanato-1-methylcyclohexan, sowie die Biurethe, Cyanurate und Allophanate der vorgenannten Diisocyanate.

Bei den Isocyanuratgruppen aufweisenden Polyisocyanaten handelt es sich insbesondere um einfache Trisisocyanato-Isocyanurate, welche cyclische Trimere der Diisocyanate darstellen, oder um Gemische mit ihren höheren, mehr als einen Isocyanaturatring aufweisenden Homologen. Beispielfür hier das Isocyanurat des Hexamethylen-diisocyanats und das Cyanurat des Toluoldiisocyanats genannt, die im Handel erhältlich sind. Cyanurate werden bevorzugt bei der Herstellung von Urethan(meth)acrylaten eingesetzt.

Isocyanatgruppen enthaltende Polymere bzw. Oligomere sind z. B. dadurch erhältlich, dass man eines der vorgenannten niedermolekularen Di- oder Polyisocyanate mit einer Verbindung umsetzt, die wenigstens zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive funktionelle Gruppen aufweist. Derartige Verbindungen werden auch als Ketten-

verlängerungsmittel bezeichnet (Komponente C1) und zählen zur Komponente C.

Geeignete Hydroxyalkylester der Acrylsäure und der Methacrylsäure
5 (Komponente B) sind die Halbestere der Acrylsäure bzw. der Methacrylsäure mit C₂-C₁₀-Alkandiolen, wie 2-Hydroxyethylacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, 3-Hydroxypropylacrylat, 3-Hydroxypropylmethacrylat, 4-Hydroxybutylacrylat und 4-Hydroxybutylmethacrylat. Neben den oder anstelle der Hydroxyalkylestern der Acrylsäure
10 und/oder der Methacrylsäure können zur Einführung von Doppelbindungen in das Urethan(meth)acrylat-Prepolymer-PU auch anderehydroxylgruppenhaltige Ester der Acrylsäure bzw. der Methacrylsäure, wie Trimethylolpropandiacrylat bzw. Dimethacrylat sowie Hydroxygruppen tragende Amide der Acrylsäure und der Methacryl-
15 säure, wie 2-Hydroxyethylacrylamid und 2-Hydroxyethylmethacrylamid eingesetzt werden.

Geeignete Kettenverlängerungsmittel (Komponente C1) sind aliphatische Di- oder Polyole mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen, wie
20 Ethylenglykol, Diethylenglykol, Propylenglykol, Dipropylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, Neopentylglykol, 1,6-Hexandiol, 2-Methyl-1,5-pentandiol, 2-Ethyl-1,4-butandiol, 2,2-Bis(4'-hydroxycyclohexyl)propan, Dimethylolcyclohexan, Glycerin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Trimethylolbutan, Pen-
25 taerythrit, Trimethylolpropan, Erythrit und Sorbit; Di- oder Polyamine mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen, wie Ethylendiamin, 1,3-Propandiamin, 1,2-Propandiamin, Neopentandiamin, Hexamethylendiamin, Octamethylendiamin, Isophorondiamin, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethan,
30 4,7-Dioxadecan-1,10-diamin-3,3'-[1,2-Ethanediylobis(oxy)]bis-1-propanamin, 4,9-Dioxadodecan-1,12-diamin-3,3'-[1,3-Butanediylobis(oxy)-bis]-1-propanamin, 4,7,10-Trioxatridecan-1,13-diamin-3,3'-[Oxybis(2,1-ethanediylloxy)]bis-1-propanamin, 2-(Ethylamino)-ethylamin, 3-(Methyl-amino)propylamin, Diethylentriamin, N3-Amin(3-(2-Aminoethyl)aminopropylamin), Dipropylentriamin oder N4-Amin(N,N'-Bis(3-aminopropyl)-ethylendiamin);
35 Alkanolamine bis zu 20 Kohlenstoffatomen, wie Monoethanolamin, 2-Amino-1-propanol, 3-Amino-1-propanol, 2-Amino-1-butanol, Isopropanolamin, 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 5-Amino-1-pentanol,
40 2-Amino-1-pentanol, 6-Aminohexanol, Methyl-aminoethanol, 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamin, N-Methylethanolamin, N-Ethylethanolamin, N-Butylethanolamin, Diethanolamin, 3-(2-Hydroxyethylamino)-1-propanol oder Diisopropanolamin. Di- oder Polymercaptane mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen, wie
45 1,2-Ethandithiol, 1,3-Propandithiol, 1,4-Butandithiol, 2,3-Butandithiol, 1,5-Pentandithiol, 1,6-Hexandithiol, 1,8-Octandithiol, 1,9-Nonandithiol, 2,3-Dimercapto-1-propanol, Dithiothreitol, Di-

- thioerythritol, 2-Mercaptoethylether oder 2-Mercaptoethylsulfide. Geeignet als Kettenverlängerungsmittel sind weiterhin oligomere Verbindungen mit zwei oder mehreren der vorgenannten reaktiven funktionellen Gruppen, beispielsweise Hydroxygruppen enthaltende
- 5 Oligomere, wie Polyether, Polyester oder Hydroxy-Gruppen enthaltende Acrylat-/Methacrylat-Copolymere. Oligomere Kettenverlängerungsmittel sind in der Literatur umfangreich beschrieben und weisen in der Regel Molekulargewichte im Bereich von 200 bis
- 10 2.000 Dalton auf. Bevorzugte Kettenverlängerungsmittel sind die Di- oder Polyole mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen, insbesondere die aliphatischen Diole mit 6 bis 20 Kohlenstoffatomen, z. B. Ethylenglykol, Diethylenglykol, Neopentylglykol und 1,6-Hexandiol.
- 15 Zur Komponente C zählen weiterhin Verbindungen C2, die eine Flexibilisierung der UV-gehärteten Beschichtung bewirken. Eine Flexibilisierung kann auch dadurch erreicht werden, dass zumindest ein Teil der freien Isocyanatgruppen des Bindemittels mit Hydroxyalkylestern und/oder Alkylaminamiden längerkettiger Dicarbonsäuren, vorzugsweise aliphatischen Dicarbonsäuren mit mindestens
- 20 6 Kohlenstoffatomen, umgesetzt sind. Beispiele für geeignete Dicarbonsäuren sind Adipinsäure, Sebacinsäure, Dodecandisäure und/oder Dimerfettsäuren. Die Flexibilisierungsreaktionen können jeweils vor oder auch nach der Addition der Komponente B an die
- 25 Isocyanatgruppen enthaltenden Prepolymere durchgeführt werden. Eine Flexibilisierung wird auch erreicht, wenn man als Kettenverlängerungsmittel C1 längerkettige aliphatische Diole und/oder Diamine, insbesondere aliphatische Diole und/oder Diamine mit mindestens 6 Kohlenstoffatomen einsetzt.
- 30 Das Beschichtungsmittel kann weiterhin einen oder mehrere Reaktivverdünner enthalten. Reaktivverdünner sind niedermolekulare, flüssige Verbindungen, die wenigstens eine, polymerisierbare, ethylenisch ungesättigte Doppelbindung aufweisen. Eine Übersicht
- 35 über Reaktivverdünner findet man z. B. in J. P. Fouassier (Hrsg.), Radiation Curing in Polymer Science and Technology, Elsevier Science Publisher Ltd., 1993, Vol. 1, p 237-240. Bevorzugt werden Reaktivverdünner R auf Basis von Estern der Acrylsäure bzw. der Methacrylsäure mit aliphatischen Di- oder Polyolen, wo-
- 40 bei wenigstens zwei der OH-Gruppen der Di- oder Polyole mit Acrylsäure bzw. Methacrylsäure verestert sind (Reaktivverdünner R). Geeignete aliphatische Di- oder Polyole weisen in der Regel 2 bis 20 Kohlenstoffatome auf und können ein lineares, verzweigtes oder cyclisches Kohlenstoffgerüst haben. Sie enthalten vor-
- 45 zugsweise keine funktionellen Gruppen. Abgesehen von ein oder zwei Ethersauerstoffen weisen sie vorzugsweise keine Heteroatome auf. Beispiele für derartige Reaktivverdünner sind Butandiol-dia-

crylat, Hexandioldiacrylat, Octandioldiacrylat, Dekandioldiacrylat, Cyclohexandioldiacrylat, Trimethylolpropantriacrylat, Pentaerythrittetraacrylat, Dipentaerythrit-penta/hexaacrylat, Dipropylenglykoldiacrylat sowie die entsprechenden Ester der Methacrylsäure und die unter den Laromer®-Marken der BASF AG verkauften Produkte LR 8887, PO 33F, LR 8967, LR 8982.

Daneben kann das erfindungsgemäß eingesetzte Beschichtungsmittel weitere Reaktivverdünner enthalten, die von den vorgenannten Reaktivverdünnern R verschieden sind. Derartige Reaktivverdünner sind ebenfalls mono-, di- oder polyungesättigte Verbindungen. Sie dienen üblicherweise zur Beeinflussung der Viskosität und der lacktechnischen Eigenschaften, wie beispielsweise der Vernetzungsdichte. Beispiele für derartige Verbindungen sind

15 (Meth)Acrylsäure und deren C₁-C₁₀-Alkylester, Maleinsäure und deren C₁-C₁₀-Alkylester bzw. Halbester, Vinylacetat, Vinylether, Divinylharnstoffe, Polyethylenglykol-di(meth)acrylat, Vinyl(meth)acrylat, Allyl(meth)acrylat, Styrol, Vinyltoluol, Divinylbenzol, Tris(acryloyloxymethyl)isocyanurat, Ethoxyethoxyethylacrylat, N-Vinylpyrrolidon, Phenoxyethylacrylat, Dimethylaminoethylacrylat, Hydroxyethyl(meth)acrylat, Butoxyethylacrylat, Isobornyl(meth)acrylat, Dimethylacrylamid und Dicyclopentylacrylat, sowie die in der EP 0 250 631 A1 beschriebenen, langkettigen linearen Diacrylate mit einem Molekulargewicht von 400 bis 4.000, bevorzugt von 600 bis 2.500 Dalton. Einsetzbar ist außerdem das Umsetzungsprodukt von 2 Molen Acrylsäure mit einem Mol eines Dimmerfettalkohols, der im Allgemeinen 36 Kohlenstoffatome aufweist. Geeignet sind auch Gemische der genannten Monomeren.

30 Die kratzfesten, witterungsstabilen Beschichtungsmittel enthalten in der Regel 0,1 bis 5 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 2 Gew.-%, insbesondere 0,2 bis 1 Gew.-% wenigstens eines Photoinitiators, der die Polymerisation ethylenisch ungesättigter Doppelbindungen initiieren kann. Hierzu zählen Benzophenon und Benzophenonderivate, wie 4-Phenylbenzophenon und 4-Chlorobenzophenon, Michélers Keton, Anthron, Acetophenonderivate, wie 1-Benzoylcyclohexan-1-ol, 2-Hydroxy-2,2-dimethylacetophenon und 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, Benzoin und Benzoinether, wie Methyl-, Ethyl- und Butylbenzoinether, Benzilketale, wie Benzildimethylketal, 2-Methyl-1-(4-methyl-thio-phenyl)-2-morpholinopropan-1-on, Anthrachinon und seine Derivate, wie β -Methylanthrachinon und tert.-Butylanthrachinon, Acylphosphinoxide, wie 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid, Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoylphenylphosphinat und Bisacylphosphinoxide. Derartige Initiatoren sind beispielsweise die im Handel unter den Marken Irgacure® 184, Darocure 1173 der Firma Ciba Geigy, Genocure® der Firma Rahn oder Lucirin® TPO der Firma BASF AG erhältlichen Produkte. Bevorzugte

Photoinitiatoren sind auch Phenylglyoxalsäure, deren Ester und deren Salze, die auch in Kombination mit einem der vorgenannten Photoinitiatoren eingesetzt werden können. Wegen weiterer Details sei hiermit auf die deutsche Patentanmeldung P 198 267 12.6 in 5 vollem Umfang Bezug genommen.

Ferner können die erfindungsgemäßen, strahlungshärtbaren Zubereitungen je nach Verwendungszweck bis zu 35 Gew.-% übliche Hilfsmittel, wie Verdicker, Verlaufshilfsmittel, Entschäumer, UV-Stabilisatoren, Gleitmittel und Füllstoffe enthalten. Geeignete Hilfsmittel sind dem Fachmann hinreichend aus der Lack-Beschichtungs-Technologie bekannt. Geeignete Füllstoffe umfassen Silikate, z. B. durch Hydrolyse von Siliciumtetrachlorid erhältliche Silikate, wie Aerosil® der Fa. Degussa, Kieselerde, Talkum, Aluminiumsilikate, Magnesiumsilikate, Calciumcarbonate etc. Geeignete Stabilisatoren umfassen typische UV-Absorber, wie Oxanilide, Triazine und Benzotriazol (letztere erhältlich als Tinuvin®-Marken der Ciba-Spezialitätenchemie) und Benzophenone. Diese können alleine oder zusammen mit geeigneten Radikalfängern, beispielsweise sterisch gehinderten Aminen, wie 2,2,6,6,-Tetramethylpiperidin, 2,6-Di-tert.-butylpiperidin oder deren Derivate, z. B. Bis-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacinat eingesetzt werden. Stabilisatoren werden üblicherweise in Mengen von 0,1 bis 5,0 Gew.-% und vorzugsweise 0,5 bis 3,5 Gew.-%, bezogen auf das Beschichtungsmittel, eingesetzt.

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäß verwendeten Beschichtungsmittel, bezogen auf das Gesamtgewicht des Beschichtungsmittels, ohne Pigmente und Füllstoffe:

- 30 10 - 95 Gew.-%, insbesondere 20 bis 90 Gew.-% und speziell 30 bis 80 Gew.-% wenigstens eines aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymers PU;
- 35 5 - 90 Gew.-%, insbesondere 10 bis 80 Gew.-% und speziell 20 bis 70 Gew.-% wenigstens eines Reaktivverdünners R;
- 0,1 - 5 Gew.-% wenigstens eines Photoinitiators;
sowie gegebenenfalls
- 40 0 - 20 Gew.-% weitere Reaktivverdünner und
- 0 - 15 Gew.-%, vorzugsweise 2 - 9 Gew.-%, für Beschichtungsmittel übliche Zusatzstoffe.

45

Die Gesamtmenge an Reaktivverdünner beträgt vorzugsweise nicht mehr als 80 Gew.-%. Sofern als Reaktivverdünner R ein Diacrylat oder Dimethacrylat eingesetzt wird, enthält das Beschichtungsmittel insbesondere 20 bis 80 Gew.-% Reaktivverdünner und speziell 5 diesen Reaktivverdünner R als alleinigen Reaktivverdünner. Wird als Reaktivverdünner R eine Verbindung mit mehr als zwei Acrylat- bzw. Methacrylatgruppen verwendet, so setzt man R vorzugsweise in einer Menge von 5 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 50 Gew.-%, ein.

10

Die vorstehend beschriebenen Beschichtungsmittel sind flüssige Zubereitungen und können als solche in der hierfür üblichen Weise ohne Zusatz von Lösungsmitteln appliziert werden.

15 Die erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel kommen insbesondere als Klarlacke zum Einsatz, so dass sie üblicherweise keine oder nur transparente Füllstoffe und keine deckenden Pigmente enthalten. Es ist aber auch der Einsatz in Form von pigmentierten Beschichtungsmitteln möglich. In diesem Fall enthalten die Beschichtungs- 20 mittel 2 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Beschichtungsmittels, eines oder mehrerer Pigmente.

Ferner können die Beschichtungsmittel noch 1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Beschichtungsmittels, eines oder 25 mehrerer Füllstoffe enthalten.

Die erfindungsgemäßen Beschichtungen können auch wässrig appliziert werden. Dazu werden entweder ein Teil der Isocyanatgruppen mit Molekülen umgesetzt, die eine gegenüber Isocyanatgruppen re- 30 aktive und eine hydrophile, stabilisierende Gruppe, wie Carboxylat oder Sulfonat enthalten, z. B. Dimethylolpropionsäure, Hydroxy-pivalinsäure oder Sarkosin. Anschließend wird mit Alkali oder Aminen neutralisiert und das Bindemittel im Beschichtungsmittel dispergiert oder mit Schutzkolloiden emulgiert.

35

Die erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel können auf Glas und die unterschiedlichen Metallsubstrate, wie z. B. Aluminium, Stahl, verschiedene Eisenlegierungen u. ä. aufgebracht werden. Bevorzugt werden sie als Klar- oder Decklack z. B. im Bereich des Coil-Coa- 40 tings und der Automobildecklacke eingesetzt.

Die Beschichtungsmittel können auch auf anderen Substraten, wie Holz, Papier, Kunststoffe, mineralischen Untergründen und ähnlichem appliziert werden. Sie sind ferner auch als Beschichtung von 45 Verpackungsbehältern sowie für Beschichtungen von Folien z. B. für die Möbelindustrie einsetzbar.

Zur Herstellung von Beschichtungen auf Metallsubstraten werden die erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel bevorzugt auf grundierte oder mit einem Basislack beschichtete Metallbleche bzw. Metallbänder appliziert. Als Grundierungen können die üblicher-
5 weise eingesetzten Basislacke verwendet werden. Als Basislack kommen sowohl konventionelle als auch wässrige Basislacke zum Einsatz. Ferner ist es auch möglich, die erfindungsgemäßen Beschichtungsmittel auf Metallsubstrate zu applizieren, die zunächst mit einer Elektrotauchlackierung und anschließend mit ei-
10 ner Funktionsschicht und naß-in-naß mit einem Basislack beschichtet werden. Bei den genannten Verfahren ist es im Allgemeinen erforderlich, dass der Basislack und der Füller bzw. die Funktionsschicht vor Applikation des erfindungsgemäßen Beschichtungsmittels eingebrannt werden.

15

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlacken umfasst die folgenden Schritte:

- Aufbringen eines, vorzugsweise pigmentierten, Basislacks auf
20 einer Substratoberfläche;
- Trocknen und/oder Vernetzen der Basislackschicht;
- Aufbringen eines Decklacks; und
- Aushärten des Decklacks durch Bestrahlung mit UV-Licht unter Schutzgasatmosphäre;

25

Als Decklack wird hierbei ein Beschichtungsmittel auf Basis von Urethan(meth)acrylat-Prepolymeren PU - wie zuvor beschrieben - eingesetzt.

- 30 Die Härtung der Lackfilme erfolgt mittels UV-Strahlung unter Inertgasatmosphäre. Die Anlagen und Bedingungen für diese Härtungsmethoden sind aus der Literatur bekannt (vgl. z. B. R. Holmes, UV and EB Curing Formulations for Printing Inks, Coatings and Paints, SITA Technology, Academic Press, London, United King-
35 dom 1984).

Die erfindungsgemäß erhältlichen Beschichtungsmittel zeichnen sich durch eine gute Oberflächenhärte und eine höhere Kratzfestigkeit gegenüber konventionell ausgehärteten Beschichtungen
40 aus. Sie zeichnen sich zudem durch eine verbesserte Chemikalienresistenz aus.

Die Chemikalienresistenz wird üblicherweise mit den Chemikalien geprüft, mit denen die Beschichtung in Kontakt kommen kann. Bei
45 Holzbeschichtungen sind dies z. B. typische Haushaltschemikalien, wie Kaffee, Senf, oder Rotwein, während Beschichtungen für Kraftfahrzeuge auf ihre Beständigkeit gegenüber Benzin, Säuren, Lau-

gen, Baumharz usw. geprüft werden. Gegenüber den genannten Chemikalien zeigen die erfindungsgemäßen Beschichtungen eine deutlich verbesserte Resistenz.

- 5 Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei bedeuten alle Teile Gewichtsteile, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

1. Herstellung der urethanacrylathaltigen Beschichtungsmittel

10

Aus den in Tabelle 1 angegebenen Komponenten werden unter intensivem Rühren mittels eines Disolvers oder eines Rührers die Beschichtungsmittel hergestellt. Mit einem Kastenraker, Spaltgröße 200 µm, wurden Filme auf gereinigten Glasplatten hergestellt. Die

- 15 Aushärtung der Filme erfolgt an einer IST Beschichtungsanlage (Typ M 40 2x1-R-IR-SLC-So inert) mit 2 UV-Strahlern (Quecksilberhochdrucklampen Typ M 400 U2H und Typ M400 U2HC) und einer Förderband-Laufgeschwindigkeit von 10 m/min. Die Strahlungsdosis beträgt ca. 1800 mJ/cm².

20

Tabelle 1: Zusammensetzung der Beschichtungsmittel 1 - 11

Beschichtungsmittel	LR 8987 (1)	THEIC (2)	PHA (3)	HDDA (4)	Irgacure 184 (5)
25 1	100				4
2	90	10			4
3	70	30			4
4	50	50			4
5	95		5		4
30 6	90		10		4
7	80		20		4
8	50		50		4
9	80			20	4
35 10	50			50	4
11	20			80	4

- (1) Laromer® LR 8987: handelsübliche Mischung eines aliphatischen Urethanacrylats mit 30 Gew.-% Hexandioldiacrylat der Firma BASF AG.

40

Molekulargewicht ca. 650 g/mol,
Funktionalität ca. 2,8 Doppelbindungen/mol (ca. 4,5 mol/kg),
Viskosität 2-6 Pa.s (DIN EN ISO 3219).

- (2) THEIC: Triacrylat des Tri(hydroxyethyl)cyanurats

45

- (3) PHA: Dipentaerythrit-Penta/Hexaacrylat

- (4) HDDA: Hexandioldiacrylat

(5) Irgacure® 184 der Firma Ciba Geigy, handelsüblicher Photoinitiator.

2. Bestimmung der mechanischen Beständigkeit

5

Von den in Tabelle 1 aufgeführten Beschichtungsmitteln wurden die Pendelhärte nach König, DIN 53 157, ISO 1522, die Erichsen-Tiefung nach DIN 53 156, ISO 1520 und Kratzfestigkeit mit dem Scotch Brite-Test nach Lagerung für 24 Stunden im Klimaraum bestimmt.

Für die Bestimmung der Kratzfestigkeit wurde ein Film auf eine gereinigte, schwarz eingefärbte Glasplatte appliziert. Diese erlaubt die Bestimmung des Glanzabfalls nach entsprechender Beanspruchung. Die Aushärtung mit UV-Strahlung erfolgte unter Stickstoffatmosphäre (Tabelle 2a) sowie unter Luft (Tabelle 2b). Im Scotch Brite-Test wird als Prüfkörper ein 3 x 3 cm großes Siliciumcarbid modifizierter Faserflies (Scotch Brite SUFN, 3M Deutschland, 41453 Neuß) an einem Zylinder befestigt. Dieser Zylinder drückt das Faserflies mit 750 g an die Beschichtung und wird pneumatisch über die Beschichtung bewegt. Die Wegstrecke der Auslenkung beträgt 7 cm. Nach 10 bzw. 50 Doppelhüben (DH) wird im mittleren Bereich der Beanspruchung der Glanz (Sechsfachbestimmung) analog DIN 67530, ISO 2813 bei einem Einfallswinkel von 60° gemessen und die Differenz zum Glanzwert vor Behandlung gebildet (Δ -Glanz-Wert). Der Δ -Glanz-Wert ist umgekehrt proportional zur Kratzfestigkeit.

Tabelle 2a: Prüfergebnisse der Beschichtungen 1 bis 11 bei Härtung unter Stickstoffatmosphäre ($O_2 \leq 500$ ppm, bestimmt mittels einer Galvanoflux-Sonde - elektrochemische Zelle auf Basis eines Blei/Bleioxid-Redoxpaares)

35

40

45

15

	Kratzfestigkeit ¹⁾ (Δ -Glanz-Wert)		Pendel- dämpfung ²⁾	Erichsen- Tiefung ³⁾
	10DH	50DH	(s)	(mm)
Beispiel				
1	4,5	6,1	172	3,5
2	3,3	6,3	176	0,7
3	5,4	9,1	189	0,9
4	3,9	6,0	189	0,9
5	3,1	5,1	181	0,9
6	2,7	4,3	175	0,8
7	2,2	3,7	183	0,6
8	0,6	1,3	182	0,5
9	3,7	5,5	178	2,3
10	2,7	6,0	172	1,2
11	2,0	5,1	185	0,8

20 Tabelle 2b: Prüfergebnisse der Beschichtungen 1 bis 11 bei Härting unter Luft (Beispiele V1 bis V11)

	Kratzfestigkeit ¹⁾ (Δ -Glanz-Wert)		Pendel- dämpfung ²⁾	Erichsen- Tiefung ³⁾
	10DH	50DH	(s)	(mm)
Beispiel				
V1	38,2	33,8	175	3,3
V2	31,4	39,1	171	3,0
V3	21,9	39,4	186	3,2
V4	20,5	35,6	186	1,5
V5	26,2	37,5	176	2,5
V6	30,0	40,8	171	2,1
V7	22,5	35,0	182	0,8
V8	8,3	14,8	175	0,6
V9	40,6	41,5	165	3,0
V10	n.m. ⁴	n.m. ⁴	174	2,2
V11	n.m. ⁴	n.m. ⁴	n.m. ⁴	n.m. ⁴

(1) Δ Glanz nach Scotch-Brite Behandlung nach 10 bzw. 50 Doppelhüben (DH)

(2) Pendelhärte nach König, DIN 53 157, ISO 1522

40 (3) Erichsen-Tiefung, DIN 53 156, ISO 1520

(4) nicht messbar

3. Prüfung der Beständigkeit gegen Chemikalien

45 Die Beschichtungen mit den Zusammensetzungen der Beispiele 1 und 8 aus Tabelle 1 werden in einer Schichtdicke von ca. 40 μ m auf ein Blech aufgebracht, unter der angegebenen Atmosphäre mit einer

Bandgeschwindigkeit von 10 m/min unter 120 W Lampen gehärtet. Die angegebenen Chemikalien wurden in einer Reihe aufgetropft und das Blech auf einen Gradientenofen mit einer Temperaturzone von 25 bis 90 °C für 1 Stunde gelegt. Angegeben ist die niedrigste Temperatur, bei der eine Schädigung der Lackoberfläche eintritt; Inspektion nach 24 Stunden.

Tabelle 3: Chemikalienbeständigkeit bei Härtung unter Luft und unter Stickstoff

10	Beispiel (Atmosphäre)	1 (Luft)	1 (Stickstoff)	8 (Luft)	8 (Stickstoff)
	Wasser	75	75	75	75
	Baumharz	34	75	75	75
	Pankreatin/Wasser 1:1	51	63	36	60
15	Schwefelsäure 1 %	42	66	67	66

20

135/ew/sg

25

30

35

40

45

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung kratzfester Beschichtungen, wobei
5 man wenigstens ein UV-härtbares Beschichtungsmittel, enthaltend als photochemisch vernetzbaren Bestandteil
- wenigstens ein aliphatisches Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU mit wenigstens zwei Doppelbindungen pro Molekül
10 oder
 - eine Mischung von wenigstens einem Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU und wenigstens einem Reaktivverdünner,
- 15 auf das zu beschichtende Substrat aufbringt und die so erhaltene feuchte Beschichtung unter Inertgasatmosphäre durch Einwirkung ultravioletter Strahlung aushärtet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das UV-härtbare Beschichtungsmittel wenigstens einen Reaktivverdünner R, ausgewählt
20 unter di- und polyfunktionellen Estern der Acrylsäure und/oder der Methacrylsäure mit aliphatischen Diolen oder Polyolen, enthält.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Beschichtungsmittel, bezogen auf das Gesamtgewicht des Beschichtungsmittels, ohne Pigmente und Füllstoffe:
- 25 5 - 90 Gew.-%, wenigstens eines aliphatischen Urethan(meth)acrylat-Prepolymers PU
- 30 10 - 95 Gew.-% wenigstens eines Reaktivverdünners R;
- 0,1 - 5 Gew.-% wenigstens eines Photoinitiators;
sowie gegebenenfalls
- 35 0 - 20 Gew.-% weitere Reaktivverdünner und
- 0 - 15 Gew.-%, vorzugsweise 2 - 9 Gew.-%, für Beschichtungsmittel übliche Zusatzstoffe,
- 40 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 500 bis 5.000 aufweist.

45 NAE 227/99 KSc/135/ew/sg 23.08.1999

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU ein Doppelbindungsäquivalentgewicht im Bereich von 250 bis 2.000, vorzugsweise 300 bis 900 Dalton aufweist.
- 5 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU eine Viskosität im Bereich von 250 bis 11.000 mPas.s aufweist.
- 10 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU durch sukzessive Umsetzung von wenigstens 25 % der Isocyanatgruppen einer Isocyanatgruppen enthaltenden Verbindung (Komponente A) mit wenigstens einem Hydroxyalkylester der Acrylsäure und/oder der Methacrylsäure (Komponente B) und der gegebenenfalls noch freien Isocyanatgruppen mit wenigstens einer weiteren Verbindung, die wenigstens eine gegenüber Isocyanatgruppen reaktive funktionelle Gruppe aufweist (Komponente C), erhältlich ist.
- 15 8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Komponente B ein Isocyanatgruppen enthaltendes Prepolymer mit wenigstens zwei Isocyanatgruppen pro Molekül ist, welches erhältlich ist durch Umsetzung von wenigstens einem niedermolekularen aliphatischen Di- oder Polyisocyanat mit einer Verbindung, die wenigstens zwei gegenüber Isocyanatgruppen reaktive funktionelle Gruppen aufweist, wobei das Verhältnis von Isocyanatgruppen zu funktionellen Gruppen im Bereich von 3:1 bis 1:2 liegt.
- 20 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Isocyanatgruppen der Komponente A im stöchiometrischen Verhältnis mit den OH-Gruppen der Komponente B umgesetzt sind.
- 25 10. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei zumindest ein Teil der freien Isocyanatgruppen des Urethan(meth)acrylat-Prepolymers PU mit Molekülen umgesetzt ist, die eine gegenüber Isocyanatgruppen reaktive Gruppe und eine hydrophile, stabilisierende Gruppe enthalten.
- 30 11. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei zumindest ein Teil der freien Isocyanatgruppen des Urethan(meth)acrylat-Prepolymers PU mit Hydroxyalkylestern und/oder Alkylaminamiden von aliphatischen Dicarbonsäuren mit mindestens 6 Kohlenstoffatomen, umgesetzt sind.
- 35 40 45

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Beschichtungsmittel, bezogen auf das Gesamtgewicht des Beschichtungsmittels, 2 - 40 Gew.-% eines oder mehrerer Pigmente enthält.

5

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Beschichtungsmittel, bezogen auf das Gesamtgewicht des Beschichtungsmittels, 1 - 30 Gew.-% eines oder mehrerer Füllstoffe enthält.

10

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die kratzfeste Beschichtung als Mehrschichtlack ausgebildet ist, umfassend die folgenden Schritte:

15 i. Aufbringen eines, vorzugsweise pigmentierten, Basislacks auf einer Substratoberfläche;

ii. Trocknen und/oder Vernetzen der Basislackschicht;

20 iii. Aufbringen eines Decklacks, wobei man als Decklack ein Beschichtungsmittel gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 verwendet;

25 iv. Aushärten des Decklacks durch Bestrahlung mit UV-Licht unter Schutzgasatmosphäre.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zu beschichtende Substrat eine metallische Oberfläche aufweist.

30

135/ew/sg

35

40

45

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung kratzfester Beschichtungen, wobei man wenigstens ein UV-härtbares Beschichtungsmittel, enthaltend als photochemisch vernetzbaren Bestandteil:

- wenigstens ein aliphatisches Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU mit wenigstens zwei Doppelbindungen pro Molekül oder
- eine Mischung von wenigstens einem Urethan(meth)acrylat-Prepolymer PU und wenigstens einem Reaktivverdünner,

auf das zu beschichtende Substrat aufbringt und die so erhaltene feuchte Beschichtung unter Inertgasatmosphäre durch Einwirkung ultravioletter Strahlung aushärtet.

20

25

30

35

40

45

THIS PAGE BLANK (6/17/79)